

Unigloss

Codice: 6726. ...

SMALTO SUPERIORE MONOCOMPONENTE

- FINITURA ULTRABRILLANTE
- MASSIMA QUALITÀ
- OTTIMA DILATAZIONE

CARATTERISTICHE

Finitura alchidico-uretanica monocomponente. Di elevata qualità, eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Adatta all'uso sia esterno sia interno su imbarcazioni da diporto e in casa. Buona flessibilità ed adesione su una vasta gamma di primer, fondi e finiture. Non applicabile direttamente su primer zincanti inorganici o su lamiere zincate. Disponibile in diversi colori. Non idoneo ad immersione continua.

*BIANCO E TINTE DERIVATE: p.s. 1,20 +/- 0,02 kg/l
ALTRE TINTE: p.s. 1,05 +/- 0,02 kg/l

DATI TECNICI

Meccanismo Indurimento:	evaporazione del solvente e reticolazione chimica
Peso Specifico (20 °C):	1.20* ± 0,02 Kg/L
Solidi In Volume:	55 %
Flash Point:	+37 °C
Aspetto del Film:	brillante
Tinta:	vedi cartella colori
Confezioni:	0,75 L (solo bianco 2,50 L)

PREPARAZIONE SUPERFICI

Applicare su superfici già primerizzate o su vecchie pitture ben aderenti, carteggiate, asciutte, pulite ed esenti da oli, grassi ed altre contaminazioni.

Si consiglia sempre una carteggiatura con carta 300/600 per ottenere una superficie ben levigata.

PROCEDURA APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso, onde assicurare la completa omogeneità. L'eccellente dilatazione consente di ottenere delle superfici perfettamente speculari e brillanti, anche per applicazioni a pennello. Ai fini di un buon risultato estetico si consigliano due mani di Unigloss.

Per applicazione a pennello o rullo, qualora fosse necessario, diluire ad un massimo del 5% in volume con Diluente 6470, per applicazione a spuzzo diluire ad un max 15% sempre con lo stesso diluente. Applicare uno spessore omogeneo e completamente bagnato, con una sequenza di passate incrociate onde assicurare una copertura uniforme.

Unigloss

Codice: 6726. ...

SMALTO SUPERIORE MONOCOMPONENTE

DATI APPLICATIVI

Essiccazione Completa (20 °C):	7 giorni
Pot Life (20 °C):	/
Temp. di applicazione Min/Max:	+5/+35 °C
Induritore:	/
Rapporto Impiego in Volume:	/
Rapporto Impiego in Peso:	/
Diluyente/Solvente per pulizia:	6470
Spessore film umido per mano:	80 µ
Spessore film secco per mano:	40 µ
Resa teorica per mano:	13,8 m ² /L
Tempo ricopertura min (20 °C):	24 ore
Tempo ricopertura max (20 °C):	/
Numero di Mani:	2

NOTE

Dati per applicazione a spruzzo	Convenzionale	Airless
Diametro dell'ugello	1,2/1,4 mm.	
Pressione dell'aria	2,0/3,0 atm.	
Rapporto di compressione		

NORME SICUREZZA

Durante l'applicazione in spazi ristretti, ed il seguente periodo di essiccazione, bisogna provvedere ad un'adeguata ventilazione. Il prodotto contiene solventi che possono formare con l'aria miscele esplosive se in presenza di fiamme libere, scintille o cariche elettrostatiche. Si raccomanda l'uso di occhiali, maschere, guanti, e indumenti protettivi. Prima dell'uso leggere le sezioni 7-8 della SDS. ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO IN SICUREZZA DEL PRODOTTO BIOCIDA E IMBALLAGGIO Imballaggi vuoti che hanno contenuto prodotti biocidi: Smaltire gli imballaggi vuoti secondo le esigenze della legge di smaltimento di questi rifiuti, ad esempio mediante conferimento in centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il prodotto biocida non utilizzato: Smaltire il prodotto non utilizzato in conformità con i requisiti della legge di smaltimento di questi rifiuti, ad esempio mediante conferimento in centro di riciclaggio, il riciclaggio degli imballaggi sarà vietata in questo caso. Non immettere nelle fognature e nei corsi d'acqua. Le latte di prodotto non devono essere esposte all'aperto e devono essere conservate ad una temperatura compresa tra 10°C e 35 °C . Non esporre al sole.

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Veneziani. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.